



Datum	Filtrační materiál	Čelní rychlost [cm/s]	Tlaková ztráta [Pa]	Testovací aerosol
9.4.2020	3PLY FILTER, NanoTrade s.r.o.	10,8	209	(NH ₄) ₂ SO ₄

